

NOWO METAL ROOF TOP WB

PRODUKTDESCRIPTION

Nowo Metal Roof Top WB ist eine professionelle wasserverdünnbare Einkomponenten-Dachbeschichtung mit korrosionshemmenden Pigmenten für Metall auf Basis eines acrylmodifizierten Alkyds.

ANWENDUNG

Für die Lackierung von Dächern und Fassaden aus Stahl, Aluminium und Zink. Die Oberfläche sollte vor der Anwendung frei von Kontaminationen, trocken und vollständig von Verunreinigungen, Moos, Algen, losem Rost und Farbbrechen befreit sein. Rostflecken werden mit Nowo Metal Special Primer SB behandelt. Wenden Sie vor der Anwendung Nowo Metal Cleaner an.

EIGENSCHAFTEN

Nowo Metal Roof kann einfach bis zu 400 µm WFT angewendet werden und bietet einen hervorragenden Korrosionsschutz, Wasser- und Chemikalienbeständigkeit. Das Produkt trocknet schnell und weist nach Wassereinwirkung keine weißen Flecken auf. Der trockene Lackfilm ist äußerst flexibel und selbst bei hohen Schichtdicken rissbeständig.

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	RAL und NCS
Trockenmassevolumen:	40±5 v/v
Trockenmassegewicht:	50±5 w/w%
Empfohlene Schichtdicke:	100 - 125
Nassfilmschicht:	240 - 300
Überholung:	1 Schicht 240-300 µ (nass) - bei Verrostung 2 Schichten
Theoretische Abdeckung:	4,0 m ² - 3,2 m ²
Verdünner	Wasser
Mischungsverhältnis:	Siehe Etikett
Reinigung:	Mit Nowo Cleaner 2478 oder Wasser
Glanz (60 °):	15±5
Lagerung:	In einer dicht schließenden Verpackung bei einer Temperatur zwischen + 5 °C und 25 °C
Dichte:	1,20±0,10 g/ml
pH:	8-9
Trocknungszeit + 20 °C / 40-60 % relative Feuchte v/240 µm (Nassfilmschicht)	
Staubtrocken (ISO 1517:1973):	½-1 Stunde
Klebfrei (ISO 1517:1973):	2-3 Stunden (wasserdicht)
Überlackierbar:	Für sich allein 1 Stunde.
Sicherheitsdaten:	Siehe Sicherheitsdatenblatt

GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Oberfläche sollte vor der Anwendung frei von Kontaminationen, trocken und vollständig von Verunreinigungen, Moos, Algen, losem Rost und Farbbrechen befreit sein. Rühren Sie das Produkt vor dem Gebrauch gründlich durch.

Führen Sie immer einen Probeaufstrich auf einer kleinen Testfläche durch, um die Kompatibilität zwischen dem Produkt und der zu behandelnden Oberfläche sicherzustellen.